

**1. NÁZEV VÝROBKU****PROBATEC PLAIN PR****2. POPIS VÝROBKU**

Probatec Plain PR je modifikovaný elastomerbitumenový (SBS) hydroizolační pás vyztužený vložkou z polyesterové rohože a skelných vláken. Vrchní strana pásu je opatřena jemným minerálním posypem, spodní stranu chrání odtavitelná PE fólie.

Balení:

| | | |
|----------|--------|--------|
| Tloušťka | 3,0 mm | 4,0 mm |
| Šířka | 1 m | |
| Návin | 10 m | 7,5 m |

3. POUŽITÍ

Probatec Plain PR se používá jako spodní pás pro dvouvrstvé systémy hydroizolačního pláště plochých a šikmých střeš, pro sanace střeš, dále je vhodný pro izolace základů nebo jako součást hydroizolačního systému spodních staveb.

4. ZPŮSOB APLIKACE

Spojování, natavení hydroizolačního pásu **Probatec Plain PR** se provádí pomocí plynového hořáku nebo horkovzdušných svařovacích přístrojů v přesazích. Dle použití se provádí plnoplošné, částečné natavení. Hydroizolační pás se pokládá na čistý a suchý povrch. Povrch má být předem opatřen penetračním nátěrem. Podélný přesah má být min. 10 cm a příčný 15 cm.

5. TECHNICKÁ DATA

| Vlastnosti | Jednotka | Hodnota | Tolerance | Non Norma |
|---|----------|-------------------|-----------|------------|
| Šířka | m | 1,0 | -1% | EN 1848-1 |
| Vodotěsnost | kPa | 60 | ±10 | EN 1928 |
| Rovinnost | mm | 20 x 10m | vyhovuje | EN 1848-1 |
| Reakce na oheň | třída | F | vyhovuje | EN 13501-1 |
| Pevnosti v tahu (podél/napříč) | N/50mm | 800/600 | -20% | EN 12311-1 |
| Tažnost (podél/napříč) | % | 40/40 | -15 abs | EN 12311-1 |
| Odolnost vnějšímu ohni | třída | F _{roof} | vyhovuje | EN 13501-5 |
| Ohebnost za nízkých teplot | °C | -20 | vyhovuje | EN 1109 |
| Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | °C | +80 | vyhovuje | EN 1110 |
| Odolnost proti statickému zatížení | kg | 10 | Vyhovuje | EN 12730 |
| Odolnost proti nárazu | mm | 1000 | Vyhovuje | EN 12691 |
| Odolnost proti protrhávání | N/50mm | 140/140 | -30% | EN 12310-1 |
| Pevnost spoje | N/50mm | 600 | -20% | EN 12317-1 |
| Propustnost pro vodní páry | μ | 20000 | vyhovuje | EN 1931 |
| Rozměrová stálost (podél/napříč) | % | ±0,3 | vyhovuje | EN 1107-1 |
| Ohebnost za nízkých teplot po stárnutí | °C | -10 | vyhovuje | EN 1296 |
| Vodotěsnost po umělém stárnutí za zvýšené teploty | kPa | - | vyhovuje | EN 1296 |

6. UŽIVATELSKÉ INFORMACE

Skladování: Probatec Plain PR je zabalen v rolích a ty jsou uloženy na paletách nastojato. Role jsou uchyceny pomocí obalové fólie. Materiál je nutné chránit před povětrnostními vlivy a znečištěním. Doporučuje se skladovat v čistých a suchých skladech.

Odpady: Materiál není recyklovatelný, ale je ho možno spalovat za speciálních podmínek. Výrobek jako odpad není klasifikován jako nebezpečný.

7. VÝROBCE

Adresa: VALLI ZABBAN S.p.a.
Via Danubio 10
50019 Sesto Fiorentino, Italy

www: www.vallizabban.com

PROBATEC